

▶ Colle PU bois extérieur gel

image not found or type unknown



p. 6-149

Caractéristiques produits

Contenance (mL) **310**

Unité de vente **(1 pièce)**

Caractéristiques techniques

Code

688870

Descriptif

Colle polyuréthane monocomposant.

Résistante à l'humidité.

Assemblage de menuiseries intérieures et extérieures : bois massifs, portes, fenêtres, volets, mobilier de jardin, abris, clôtures.

Convient pour le placage de nombreux matériaux sur bois, métal, béton, matériaux céramiques et minéraux.

Faible teneur en isocyanate.

Coloris : incolore.

Température minimum d'utilisation : + 5°C.

Temps ouvert maximum : 15 min à 20°C.

Temps de stabilisation avant usinage : 6 heures au minimum à 20°C.

Nettoyage du matériel immédiatement après utilisation avec le nettoyant Agosolvant.

Conditions de livraison

Livrée avec une paire de gants.



image not found or type unknown



Les + produits

Convient sur tous supports, même humides.

Norme du produit

Classement D4 selon la norme NF EN 204.

Documentation

2 documentation(s) disponible sur notre site internet.