Mastics sanitaire silicone acétique Makemo

LA MARQUE legallais

p. 6-175

Caractéristiques produits

Système de durcissement	**Par humidité de l'air**
Base	**Polysiloxane**
Usage	**Étancher**
Classe	**25 E**
Application	**Sanitaire**
Consistance	**Pâteux**
Désignation	**Makemo sanitaire**
Peut se peindre	**Non**
Contenance (mL)	**300**
Température de service maximum (°C)	**180**
Température de service minimum (°C)	**-60**
Température d'application maximum (°C)	**30**
Température d'application minimum (°C)	**1**
Temps de formation de peau (à 20°C/65 % H.R) (m)	**7**
Vitesse de polymérisation (en 24h, à 20°C/65 % H.R) (mm)	**2**
Dureté (Shore A)	**25**
Allongement à la rupture (%)	**500**
Unité de vente	**(1 conditionnement)**

Caractéristiques techniques

Code	Coloris	Conditionnement	Support de travail
457703	Blanc	24	Verre, aluminium, acier inox*, plomb*, zinc*
457710	Translucide	24	Verre, aluminium, acier inox*, plomb*, zinc*

Code	Coloris	Conditionnement	Support de travail
453734	Blanc	1	Verre, aluminium, acier inox*, plomb*, zinc
453741	Translucide	1	Verre, aluminium, acier inox*, plomb*, zinc*
655047	Blanc	1440	Verre, aluminium, acier inox*, plomb*, zinc*
655054	Translucide	1440	Verre, aluminium, acier inox*, plomb*, zinc*

Descriptif

Mastic silicone acétique monocomposant traité fongicide.
Sur tous supports de construction usuels à l'exception de baignoires et lavabos en matières synthétiques (acrylique) et le marbre.
Utilisations :
-Tous joints dans les locaux à forte humidité.

-Joints de raccordement et de finition en cuisine.

-Étanchéité et montage de cabines de douche et saunas.
Caractéristiques :
-Réticulation rapide, traité fongicide, excellente résistance aux agressions chimiques.

Les + produits

Traité fongicide. Très bonne adhérence sur verre, émail, carrelage…

Documentation

2 documentation(s) disponible sur notre site internet.

Produits complémentaires

Mastic acrylique Makemo 300 ml blanc