Scellements chimiques C-MIX + 300 ml

Image not found or type unknown

p. 6-130

Image not found or type unknown



Caractéristiques produits

Conditionnement	**1**
Contenance net (mL)	**300**
Unité de vente	**(1 pièce)**

Caractéristiques techniques

Code	Coloris
590674	Pierre
556920	Gris

Descriptif

Résine Polyester sans styrène.
Utilisation dans les matériaux pleins ou creux au moyen d'un tamis d'injection.
Applications : chauffe-eau, ballon d'eau chaude, gonds de volets, radiateur, coffrets électriques.
Plage d'utilisation : + 5°C à + 35°C.
Temps de manipulation : 5 min à 20°C.
Temps de mise en charge : 50 min à 20°C.
Cartouche parfaitement étanche au stockage grâce à son opercule de protection.

Conditions de livraison

Livrés avec 1 embout mélangeur.

Norme du produit

Socotec sur matériaux creux.

Documentation

3 documentation(s) disponible sur notre site internet.

Produits complémentaires

Tamis d'injection plastique pour scellement chimique