

▶ Résines thermoplastiques Rebouche Pro Express



p. 6-253

Caractéristiques produits

Conditionnement	9
Longueur (mm)	300
Unité de vente	(1 conditionnement)

Caractéristiques techniques

Code	Coloris
535893	Blanc cassé
535914	Noir
535907	Chêne

Descriptif

Résine polyamide de rebouchage.
Bâton de couleur : Ø 12 mm.
Point de fusion : 120
-130°C.
Densité : 0,98.
Élongation à 23°C : 200 %
-7 MPa.
Temps de travail : 10 à 40 secondes.
Ponçage : grain P60 ou P80 à sec.
Température d'application : 160°C.



Documentation

1 documentation(s) disponible sur notre site internet.