Colle parquet MS Comore

LA MARQUE 1 legallais

p. 6-151

Caractéristiques produits

Poids (kg)	**18**
Unité de vente	**(1 conditionnement)**

Caractéristiques techniques

Code
603611

Descriptif

Colle polymère de silane duro-élastique sans solvant ni isocyanate à prise rapide pour la pose de parquets mosaïques,industriels et flottants.
Adaptée aux parquets en bois massif et parquets contrecollés.
Convient pour la pose sur sols chauffant.
Supports: tous supports courants dans le bâtiment absorbants et non absorbants.
Adaptée pour les chapes ciment, anhydrite, panneaux de particules, métal, béton, pierre, céramique…Couleur: beige.
Densité: 1,80 ±0,05 g/cm3.
Dureté Shore A: env.
68.
Durée de pose: env.
45 à 60 minutes à 20°C et 50% HR de l'air.
Durcissement: >3mm/24h.
Température d'application: +15°C à +25°C.
Résistance finale: après 48h.
Consommation : 800 à 1200 gr/m² selon la spatule utilisée et la rugosité des supports.
Stockage: la colle parquet COMORE peut être stockée environ 12 mois à 20°C dans un emballage d'origine fermé hermétiquement.
La température de stockage idéale est de 15 à 25°C.
Des températures plus élevées raccourcissent le temps de stockage.
Résiste au gel à des températures supérieures à -20°C.

Conditions de livraison

Seau de 3 sachets de 6 kg.

Les + produits

Insonorisation du bruit de pas.
Parquet massif jusqu'à 200 mm de large.

Documentation

2 documentation(s) disponible sur notre site internet.

Produits complémentaires

Spatule pour colle parquet SPATZ