Scellements chimiques VIPER XTREM

Image not found or type unknown

p. 6-133

Image not found or type unknown Image not found or type unknown BÉTON NON FISSURÉ BÉTON FISSURÉ

A+

Caractéristiques produits

Coloris	**Gris**
Conditionnement	**1**
Unité de vente	**(1 pièce)**

Caractéristiques techniques

Code	Contenance net (mL)
654494	280
654501	410

Descriptif

Résine vinylester.
Pour tiges filetées zinguées et inoxydables de 8 à 30 mm et fers à béton de 8 à 32 mm.
Utilisation dans les matériaux pleins et creux.
Convient à tous les types de percements dont le forage diamants.
Applications : charpentes métalliques, machines, silos de stockage, barrière de sécurité.
Adaptée aux environnements secs, humides et trous immergés.
Plage d'utilisation : -10°C à +40°C.
Temps de manipulation : 7 min à 20°C.
Temps de mise en charge : 60 min à 20°C.

Conditions de livraison

Livrés avec 2 embouts mélangeurs.

Les + produits

Pour conditions extrêmes et sismiques.

Norme du produit

ATE Option 1-17/0514, béton fissuré et non fissuré.Agrément sismique de catégorie C1 (M8 à M30) et C2 (M12 à M 20).

Documentation

3 documentation(s) disponible sur notre site internet.