

▶ Colle bois polyuréthane liquide D4 CARN

1 LA MARQUE
legallais



p. 6-149

Caractéristiques produits

Contenance (L) **0.75**

Unité de vente **(1 pièce)**

Caractéristiques techniques

Code

109993

Descriptif

Colle polyuréthane monocomposante.

Collage de menuiseries en bois extérieures.

Utilisation sur toutes essences de bois, bois exotiques et gras.

Supports : bois, plaques de plâtre, métal, briques, béton, plâtre, mousse polyuréthane, polystyrène expansé ou extrudé, laine minérale sur bois, panneaux agglomérés, fibre ciment... Peut être utilisé pour l'agencement de bateaux.

Ne doit pas être utilisé pour le collage de jouets ou articles de puériculture.

Excellente résistante à l'eau.

Consommation : 120 à 150 g/m².

Temps de pressage à 20 °C : 60 min env.

Temps ouvert à 20°C : 16 min à 50 % HR.

Température d'application : 15 à 25 °C.

Nettoyage du matériel : immédiatement après utilisation avec de l'acétone.



type unknown

Les + produits

Polymérisation rapide.

Norme du produit

Classe D4 selon les normes NF EN 204 et 205.

Documentation

2 documentation(s) disponible sur notre site internet.