

## Colles bois polyuréthane gel D4 CARN

**1** LA MARQUE  
legallais



p. 6-149

### Caractéristiques produits

Contenance (mL)	<b>300</b>
Unité de vente	<b>(1 conditionnement)</b>

### Caractéristiques techniques

Code	Conditionnement
110007	12 cartouches
110000	1 cartouche

### Descriptif

Colle polyuréthane monocomposante.  
Collage de bois et de menuiseries extérieures.  
Collage de mousse polyuréthane, polystyrène expansé ou extrudé, mousse phénolique, laine minérale... Supports : bois, panneaux agglomérés, plâtre, béton, pierre... Essais préalables nécessaires sur métaux, pvc et polyester.  
Ne doit pas être utilisé pour le collage de jouets ou articles de puériculture.  
Excellente résistante à l'eau, à la chaleur et bonne tenue à l'hydrolyse.  
Consommation : 150 à 250 g/m<sup>2</sup>.  
Temps de pressage à 20 °C : 60 min env.  
Temps ouvert à 20°C : 10 min à 65 % HR.  
Temps de formation de peau à 20°C 65 % HR : 10 à 15 min.  
Nettoyage du matériel : immédiatement après utilisation avec de l'acétone.  
Coloris : translucide.



type unknown

### Les + produits

Formule gel : ne coule pas.

### Norme du produit

**Classe D4 selon les normes NF EN 204 et 205.**

### Documentation

2 documentation(s) disponible sur notre site internet.