Mastic-colles polymère Fix ALL Flexi

SOUDAL

p. 6-158

Caractéristiques produits

Coloris	**Blanc**
Système de durcissement	**Par humidité de l'air**
Base	**MS polymère**
Usage	**Étancher, reboucher, coller**
Application	**Bâtiment**
Consistance	**Pâteux**
Désignation	**Fix All Flexi**
Support de travail	**Verre, aluminium, acier, acier inox, cuivre, plomb, zinc, PVC, polycarbonate, polyester, fibre de verre, béton, plâtre, brique, tuile, granit, marbre, pierre naturelle, matériaux synthétiques, acryliques, bois brut, aggloméré, contreplaqué**
Classe	**20 E**
Peut se peindre	**Oui**
Label SNJF	**Non**
Dureté (Shore A)	**40**
Contenance (mL)	**290**
Allongement à la rupture (%)	**750**
Température de service maximum (°C)	**90**
Température de service minimum (°C)	**-40**
Température d'application maximum (°C)	**35**
Température d'application minimum (°C)	**5**

Temps de formation de peau (à 20°C/65 % H.R) (m)	**10**
Vitesse de polymérisation (en 24h, à 20°C/65 % H.R) (mm)	**3**
Unité de vente	**(1 conditionnement)**

Caractéristiques techniques

Code	Conditionnement
606014	1
606021	12

Descriptif

Sans solvant et sans odeur.
Collage et étanchéité.
Applicable sur surface humide.
Excellente adhérence sur tous supports.
Élasticité permanente après polymérisation.
Excellente résistance aux conditions atmosphériques.
Insensible aux moisissures.
Couleur résistante aux rayons UV.
Peut-être peint.
Sur demande : coloris gris, marron, noir, pierre.