

Mastic-colles polymère Fix ALL Crystal

SOUDAL



p. 6-158

Caractéristiques produits

Coloris	Transparent
Système de durcissement	Par humidité de l'air
Base	MS polymère
Usage	Étancher, reboucher, coller
Application	Bâtiment
Consistance	Pâteux
Désignation	Fix All Flexi Crystal
Support de travail	Verre, aluminium, acier, acier inox, cuivre, plomb, zinc, PVC, polycarbonate, polyester, fibre de verre, béton, plâtre, brique, tuile, granit, marbre, pierre naturelle, matériaux synthétiques, acryliques, bois brut, aggloméré, contreplaqué
Classe	20 E
Peut se peindre	Oui
Label SNJF	Non
Dureté (Shore A)	38
Contenance (mL)	290
Allongement à la rupture (%)	300
Température de service maximum (°C)	90
Température de service minimum (°C)	-40
Température d'application maximum (°C)	35
Température d'application minimum (°C)	5

Temps de formation de
peau (à 20°C/65 % H.R)
(m) **10**

Vitesse de
polymérisation (en 24h, à
20°C/65 % H.R) (mm) **3**

Unité de vente **(1 conditionnement)**

Caractéristiques techniques

Code	Conditionnement
------	-----------------

606028	1
--------	---

606035	12
--------	----

Descriptif

Sans solvant et sans odeur.
Collage et étanchéité.
Applicable sur surface humide.
Excellente adhérence sur tout support.
Élasticité permanente après polymérisation.
Excellente résistance aux conditions atmosphériques.
Insensible aux moisissures.
Contient un fongicide.
Peut-être peint.
100% invisible.



Les + produits

Totalement invisible.