Mastic-colles polymère Colotuile MS

SOUDAL

p. 6-157

Caractéristiques produits

Coloris	**Tuile**
Système de durcissement	**Par humidité de l'air**
Base	**MS polymère**
Usage	**Étancher, reboucher, coller**
Application	**Bâtiment**
Consistance	**Pâte stable**
Désignation	**Colotuile MS**
Support de travail	**Plomb*, zinc*, béton, plâtre, brique, tuile, bois brut**
Classe	**20 E**
Peut se peindre	**Oui**
Label SNJF	**Non**
Dureté (Shore A)	**40**
Contenance (mL)	**290**
Allongement à la rupture (%)	**400**
Température de service maximum (°C)	**90**
Température de service minimum (°C)	**-30**
Température d'application maximum (°C)	**30**
Température d'application minimum (°C)	**50**
Temps de formation de peau (à 20°C/65 % H.R) (m)	**10**
Vitesse de polymérisation (en 24h, à 20°C/65 % H.R) (mm)	**3**
Unité de vente	**(1 conditionnement)**

Caractéristiques techniques

Code	Conditionnement
606070	1
606077	12

Descriptif

Mastic-colle MS.
Pour le collage souple de tuiles, entre elles, sur bois ou plaque de fibrociment.
Ne coule pas.
10 à 15 tuiles par cartouche.
Excellente adhérence même sur supports humides.