

Mousse auto-expansive polymère Energie



p. 6-180

Caractéristiques produits

Coloris	Gris
Cartouche	Manuelle
Contenance net (mL)	750
Unité de vente	(1 conditionnement)

Caractéristiques techniques

Code	Conditionnement
178280	1 pièce
178287	Carton de 12 pièces

Descriptif

Mousse monocomposante auto-expansive thermique et phonique.

Base : polymère.

Consistance : mousse stable.

Densité : 16

-20 kg/m³.

Durcissement : polymérisation par humidité de l'air.

Temps de séchage : 25

-30 min.

Rendement : 1 litre donne 30 litres.

Applications : isolation des fenêtres, portes, calfeutrement des ouvertures de construction, création d'écran insonorisés, isolation des murs et toitures, remplissage de cavité.

Adhérence multi-supports : bois, métal, béton, fibre-ciment, plâtre, métal...



Les + produits

Formule recyclée à 16%. Aérosol composé de 25% de métal recyclé et de 98 % de plastique recyclé.