

Électrodes aluminium

Image not found or type unknown



p. 8-51



Caractéristiques produits

Longueur (mm) **350**

Unité de vente **(1 conditionnement)**

Caractéristiques techniques

Code	Conditionnement	Diamètre (mm)
192819	8	2.50
192826	5	3.20

Descriptif

Électrodes aluminium à 5% de silicium.

Assemblage et réparation de pièces en aluminium ou alliages d'aluminium.

Intensité d'utilisation : 60A.

Applications : alliages de fonderie, blocs moteurs, culasses, cuves, citernes, conteneurs, bennes, industrie maritime et chimique.

Les + produits

Bonne soudabilité avec préchauffage limité.

Norme du produit

Norme : DIN 1732. Classification : AWS A5.3: E4043 DIN 1732: EL-AISi5.