


► Scellement chimique résine vinylester Epobar+

Image not found or type unknown



Caractéristiques produits

Coloris	Gris
Conditionnement	25
Contenance net (mL)	410
Unité de vente	(1 boîte)

Caractéristiques techniques

Code

275650

Descriptif

Résine vinylester sans styrène, ni phtalate, ni phénol.
Utilisation dans les matériaux pleins.
Applications : fers à béton jusqu'à 32 mm de diamètre.
Plage d'utilisation : + 5°C à + 40°C.
Temps de manipulation : 15 min à 20°C.
Temps de mise en charge : 120 min à 20°C.



Les + produits

Scellement d'armatures en acier.

Norme du produit

**Agrément Technique Européen
08/0201 : fers à béton.**