

## ▶ Colle néoprène Super Agoplac NCP

image not found or type unknown



p. 6-145

### Caractéristiques produits

Contenant	<b>Pot</b>
Unité de vente	<b>(1 pièce)</b>

### Caractéristiques techniques

Code	Contenance (L)
027797	5

### Descriptif

Placage des bois stratifiés et décor bois sur supports usuels.  
 Haute tenue thermique.  
 Prise rapide.  
 Colle néoprène monocomposant contact à froid à durcisseur incorporé.  
 Pour placage de stratifiés décoratifs sur supports rigides (agglomérés, bois...)  
 Convient également pour le collage du caoutchouc, cuir, liège, bois, mousses souples, polyester, polyuréthane, feutre... Ne convient pas pour le collage de polystyrène expansé ni de PVC plastifié.  
 Excellente prise initiale, haute résistance thermique.  
 Permet l'encollage jusqu'à une humidité relative de 65 %.  
 Température mini d'utilisation : + 10°C.  
 Temps de séchage : env.  
 15 à 20 min.  
 Temps ouvert : env.  
 60 à 90 min.  
 maxi.  
 Consommation : env.  
 0,150 l/m<sup>2</sup> par face.



type unknown



### Documentation

2 documentation(s) disponible sur notre site internet.