Colle vinylique R 41 prise rapide

Image not found or type unknown

p. 6-146

Image not found or type unknown

Caractéristiques produits

Unité de vente	**(1 pièce)**

Caractéristiques techniques

Code	Contenant	Poids (kg)
532903	Pot	20
346402	Biberon	0.75
263753	Pot	5

Descriptif

Excellente tenue à l'humidité.
Pour assemblages divers : collage de menuiseries intérieures, extérieures abritées, placages de stratifiés.
Temps ouvert : 4 à 8 min à 20° C.
Temps de pressage : 20 à 30 min (bois sur bois).
Température mini d'emploi : 7° C.
Consommation : 100 à 200 g/m².

Les + produits

R41: Prise rapide.Collage résistant à l'humidité.

Norme du produit

Classement D3 selon normes NF EN 204.

Documentation

5 documentation(s) disponible sur notre site internet.