Colles vinyliques R 64 prise lente menuiserie extérieur

Image not found or type unknown

p. 6-146

Image not found or type unknown

Caractéristiques produits

Unité de vente	**(1 pièce)**

Caractéristiques techniques

Code	Contenant	Poids (kg)
511469	Pot	5
511476	Biberon	0.75

Descriptif

Excellente tenue à l'humidité.
Pour assemblages divers : collage de menuiseries intérieures et extérieures, aboutage bois massifs et stratifiés, placage bois.
Temps ouvert : 12 min à 20° C.
Temps de pressage : 25 à 30 min (bois sur bois).
Température mini d'emploi : 10° C.
Consommation : 100 à 200 g/m².

Les + produits

R 64 : Collage extérieur. Prête à l'emploi.

Norme du produit

Classement D4 selon la norme NF EN 204.

Documentation

3 documentation(s) disponible sur notre site internet.

Produits complémentaires

Colle vinylique R 41 prise rapide