Colle vinylique UR prise rapide

Image not found or type unknown

p. 6-146

Image not type unknown

Caractéristiques produits

Unité de vente	**(1 pièce)**

Caractéristiques techniques

Code	Poids (kg)
036043	5
638457	0.75

Descriptif

Pour l'assemblage de bois de toutes essences, placages à chaud et à froid.
Temps ouvert : 15 min à 20° C.
Temps de pressage : 10 à 20 min à 20° C.
Température mini d'emploi : 6° C.
Consommation : 100 à 200 g/m².

Norme du produit

Classement D2 selon normes NF EN 204.

Documentation

3 documentation(s) disponible sur notre site internet.

Produits complémentaires

Colle vinylique R 22 prise lente

Colle vinylique R 41 prise rapide