Mastics vitrier à l'huile de lin

SOUDAL

p. 6-156

Caractéristiques produits

Système de durcissement	**Polymérisation par oxydation**
Base	**Huile de lin**
Consistance	**Pâteux**
Conditionnement	**1**
Peut se peindre	**Oui**
Température de service maximum (°C)	**80**
Température de service minimum (°C)	**-20**
Température d'application maximum (°C)	**30**
Température d'application minimum (°C)	**5**
Unité de vente	**(1 pièce)**

Caractéristiques techniques

Code	Coloris	Désignation	Poids (kg)	Allongement à la rupture (%)
030436	Acajou	Huile de lin	1	
030415	Naturel	Huile de lin	1	0
030401	Naturel	Huile de lin	0.50	0
030422	Naturel		5	0

Descriptif

Pour pose de vitrage.
Mastic à l'huile de lin spécialement conçu pour la pose de vitrage sur châssis bois, aluminium et métal en verrières ou en serres.
Les supports poreux (bois, béton…) devront recevoir une impression (peinture ou vernis) avant la pose.
Application à la spatule.
Séchage complet 8 à 15 jours selon température ambiante.
Ne pas peindre, ni vernir avant séchage complet.
Craint le gel.
Base : huile de lin.

Système de durcissement : Polymérisation par oxydation.
Température de service :
-20°C à + 80°C.
Température d'application : + 5°C à +30°C.
Allongement à la rupture : 0%.

Documentation

2 documentation(s) disponible sur notre site internet.