

▶ Colle néoprène gel Cité

1 LA MARQUE
legallais



p. 6-143

Caractéristiques produits

Poids (kg)	4.50
Unité de vente	(1 pièce)

Caractéristiques techniques

Code

107116

Descriptif

Colle de contact thixotrope sous forme de gel à base de polychloroprène.

Ne coule pas, ne tire pas de fils.

Idéale pour les travaux sur surfaces verticales.

Permet de coller :

- bois et dérivés du bois entre eux,
- dérivés du bois avec placage, stratifiés décoratifs, feuilles métalliques,
- dérivés du bois avec liège et lièges entre eux.

Ne convient pas pour le polystyrène.

Temps de travail : 8 à 10 minutes.

Résistance finale : 8 jours.

Application : au pinceau, à la spatule crantée ou racle.

Température minimum d'application : 18° C.

Consommation : 125 à 150 g/m² par surface à coller.



Les + produits

Idéale pour les surfaces verticales.

Documentation

2 documentation(s) disponible sur notre site internet.

Produits complémentaires



Spatule à colle acier zingué