

## ▶ Colle méthacrylate Loctite 603

# LOCTITE



p. 6-136

### Caractéristiques produits

Résistance au cisaillement	Élevée
Type	Loctite 603
Contenant	Flacon
Démontage	A chaud
Contenance (mL)	50
Temps de prise (h)	6
Couple de rupture (Nm)	22.50
Température d'utilisation maximum (°C)	150
Température d'utilisation minimum (°C)	-50
Unité de vente	(1 pièce)

### Caractéristiques techniques

#### Code

135718

### Descriptif

Adhésif acrylique méthacrylate monocoposant de fixation des assemblages cylindriques, particulièrement lorsqu'il n'est pas possible de nettoyer et de garantir la propreté des pièces.

Polymérisation : anaérobie.

Pour jeu de 0,05 à 0,15 mm.

Aspect : liquide vert.



### Les + produits

Collage sans dégraissage.

### Documentation

1 documentation(s) disponible sur notre site internet.