

## ▶ Colle mastic polymère inérieur PL100 Pattex



p. 6-152



### Caractéristiques produits

Poids (g)	<b>380</b>
Unité de vente	<b>(1 conditionnement)</b>

### Caractéristiques techniques

Code	Conditionnement
488901	1
488908	12

### Descriptif

À base de résines polymères en dispersion aqueuse.  
Pas de double encollage.  
Avant prise, nettoyage à l'eau.  
Compatible avec le polystyrène.  
Sans solvant, sans odeur, sans isocyanate.  
Maintien immédiat : entre 250 et 350 kg/m<sup>2</sup> (test bois sur bois).  
Résistance finale au cisaillement : 55 kg/cm<sup>2</sup>.  
Temps ouvert : env.  
30 mn à + 20°C.

### Documentation

3 documentation(s) disponible sur notre site internet.